

Fecha de Alta

09-08-2006

Versión

7 - 15/05/2017

**FAMILIA** SISTEMAS TINTOMÉTRICOS / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS**LÍNEA** PINTURAS PLÁSTICAS**DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA**

Pintura plástica al agua satinada interior-exterior de excelente relación calidad precio y elevado brillo.

USOS

Exterior/Interior

Cemento

Paredes de Ladriyeso u otros materiales tendentes a dejar marcas o manchas al ser pintados

Hierro

Madera

Gotelé

PROPIEDADES

- No Amarillea.
- Aplicabilidad Óptima
- Brillo
- No cuartea.
- Cubrición
- Filmógeno
- Flexible.
- Impermeable
- Buena lavabilidad
- Resistencia a los agentes atmosféricos
- No propaga la llama
- Blancura
- Inodoro una vez seco.

AFNOR T. 30.003 - FAMILIA I CLASE 7b2

- Control específico de tintado, opacidad, relación de contraste y floculación, para garantizar la adecuada utilización del sistema

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|-----------------------------|--|
| Referencia Color | IBERSAT BASE BL |
| Acabado | Satinado |
| Peso específico | 1,19± 0,05 kg/l |
| Viscosidad | 80 +/- 10 PO |
| Sólidos en volumen | 38± 1 |
| Sólidos en peso | 50± 1 |
| VOC | Cat. b/BA 150/100 (2007/2010): 100,00 g/l |
| Rendimiento aprox. por mano | 11-13 m ² /L |
| Secado tacto | (20°C HR: 60%): 1h. Lavado 25-30 días |
| Repintado | (20°C HR: 60%): 3-4 h |
| Colores | BL, TR, IN. Colores del Sistema tintométrico. Tintable con Montotinte Universal o al agua máx. 5% |

PREPARACIÓN DEL SOPORTE**Soportes Nuevos**

-Mortero de cemento:

Fecha de Alta

09-08-2006

Versión

7 - 15/05/2017

- 1- Esperar hasta total fraguado (30 días mínimo).
- 2- Limpiar el soporte de posibles eflorescencias mediante chorro abrasivo, así como neutralizar las superficies alcalinas.
- 3- En superficies excesivamente pulidas, lijar para abrir el poro.
- 4- Fijar los soportes deleznable con fijador adecuado (Ver familia 6).
- 5- Limpiar el soporte de productos extraños y/o residuos.
- 6- Imprimir con Emulsión Fijadora para evitar rebrillos.
- 7- Masillar con plaste (Plasmont Exteriores) los defectos del soporte (ver en familia PREPARACIÓN DE FONDOS las líneas correspondientes a plastes en polvo y masillas preparadas para realizar una adecuada elección).

-Yeso:

- 1- Esperar hasta que esté bien seco (max.20% humedad).
- 2- Eliminar del soporte productos extraños y/o residuos.
- 3- Eliminar eflorescencias.
- 4- Regular las absorciones de la superficie mediante imprimación selladora o pasta mate.
- 5- En superficies excesivamente pulidas lijar para abrir el poro.
- 6- Fijar los soportes deleznable o harinosos mediante fijador adecuado (Ver familia 6).
- 7- Masillar con plaste para eliminar los defectos del soporte (ver en familia PREPARACION DE FONDOS las líneas correspondientes a plastes en polvo y masillas preparadas para realizar una adecuada elección).
- 8- Imprimir con Emulsión Fijadora para evitar rebrillos.
- 9- Tratar con Montolimp los soportes con moho.

Restauración y mantenimiento

1. Eliminar totalmente las viejas pinturas en mal estado o mal adheridas.
2. Las superficies brillantes deben matizarse, para asegurarse una buena adherencia.
3. En los soportes pintados debe comprobarse la solidez y anclaje de la pintura, diagnosticar su naturaleza para evitar posibles incompatibilidades y eliminar el polvo y la suciedad antes de ser repintados.
4. Masillar con plaste los defectos del soporte (ver en familia PREPARACIÓN DE FONDOS las líneas correspondientes a plastes en polvo y masillas preparadas para realizar una adecuada elección).
5. Imprimir con EMulsión Fijadora para evitar rebrillos
6. Tratar con Montolimp los soportes con moho.

MODO DE EMPLEO

Consejos de aplicación

Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización.

Diluir el producto en función de la porosidad y estado del soporte en la primera capa.

Acabar con una o más capas ligeramente diluidas hasta la cobertura total del soporte.

No aplicar el producto a temperaturas inferiores a 5° C ni en superficies expuestas a una fuerte insolación.

Disolvente para dilución y limpieza

Agua

| Método de aplicación | Dilución orientativa |
|----------------------|----------------------|
| Brocha | 0-5% |
| Rodillo | 0-5% |
| Pistola air less | 5-20% |
| Pistola air mix | 5-20% |
| Pistola aerográfica | 10-25% |
| Turbo baja presión | 10-25% |

SISTEMA

Procesos por tipo de soporte

| | Imprimación | Intermedia | Acabado |
|---------------------------|----------------------------------|------------|------------------------------|
| Soporte enmohecido | | | |
| MAX | | | |
| STD | Montolimp + Imprimación Fijadora | | Ibersat industrial+Montoplas |
| Obra nueva | | | |
| MAX | Fijamont, Emulsión Fijadora | | |

Fecha de Alta

09-08-2006

Versión

7 - 15/05/2017

| | | | |
|------------|---|--------------------|--------------------|
| STD | Imprimación Fijadora + Ibersat industrial diluido | Ibersat industrial | Ibersat industrial |
|------------|---|--------------------|--------------------|

Madera nueva ext/int**MAX** Selladora 2340, 2350

| | | | |
|------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| STD | Ibersat industrial diluido | Ibersat industrial | Ibersat industrial |
|------------|----------------------------|--------------------|--------------------|

Antiguas pinturas en mal estado**MAX**

| | | | |
|------------|---|--------------------|--------------------|
| STD | Imprimación Fijadora + Ibersat industrial diluido | Ibersat industrial | Ibersat industrial |
|------------|---|--------------------|--------------------|

Antiguas Pinturas en Buen Estado**MAX**

| | | | |
|------------|---|--|--------------------|
| STD | Imprimación Fijadora + Ibersat industrial diluido | | Ibersat industrial |
|------------|---|--|--------------------|

Hierro, acero**MAX** Imprimaciones férreas de la familia 6

| | | | |
|------------|-----------|--|--------------------|
| STD | Ecoprimer | | Ibersat industrial |
|------------|-----------|--|--------------------|

SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

FORMATOS

0.75 L, 4 L, 12 L