



PRODUCTO

Sellador 100% acrílico para superficies alcalinas.

LÍNEA

Industrial

DESCRIPCIÓN

Es un sellador 100% acrílico de alto desempeño especialmente diseñado para superficies cementosas nuevas o pintadas Resistente a PH alcalino y tiene excelente comportamiento en yeso, mampostería, aplanados, masillas, concreto piedra y madera. Uso interior- exterior.

USOS

Prepara y protege superficies contra la reacción del agua con las sales contenidas en los aplanados, morteros, o masillas de muros. (Evita la formación de hidróxido de calcio). Excelente desempeño formulado para climas tropicales. Incrementa la durabilidad de cualquier tipo de pintura. Alta penetración, anclaje y fijación de polvos y elementos sueltos en la superficie del área a pintar

PRESENTACIONES / RENDIMIENTO

Woox SW05® está disponible en presentación de litro, galón y cubeta de 19 lts.

Rendimiento teórico de superficies porosas: 9 a 11 m² por litro. Superficies poco porosas o lisas: 14 a 15 m². El rendimiento práctico dependerá de diferentes condiciones como método de aplicación, desperdicios, humedad, temperatura y condiciones de la superficie.

PRECAUCIÓN

No ingiera alimentos ni fume durante su aplicación. Mantenga fuera del alcance de los niños. Uso en interior con buena ventilación. Use guantes, lentes y gorra sobre todo si va a realizar tratamiento para alcalinidad con ácido. En caso de contacto con los ojos lave con abundante agua durante 15 minutos y solicite asistencia médica. No vierta residuos a cuerpos de agua o drenaje. En caso de ingestión accidental no provoque el vómito, solicite atención médica inmediata. Almacene en un lugar fresco y seco, evite luz solar directa y temperaturas extremas. Almacene sobrantes en contenedores con mínima cámara de aire. Tiempo de vida sin abrir 1 año.

PREPARACIÓN

1) No aplique con amenaza de lluvia. No requiere mezclarse con otros productos. Aplique entre 12°C y 40°C.

2) Para superficies rusticas o muy problemáticas puede aumentarse la concentración diluyendo 1 a 1 (una parte de agua y una de sellador).

3) Se recomienda hacer pruebas previas para asegurar los resultados y determinar el rendimiento real del caso en particular, y grado de adherencia.

APLICACIÓN

1) Mezcle perfectamente todo el contenido del envase para después diluir en una proporción de 1:3 (una parte de sellador-SW-05 por 3 partes de agua) y proceda a aplicar la primer mano.

2) Una vez seca al tacto la primer mano podrá aplicar la segunda. El sistema de sellado SW-05 se recomienda a dos manos en superficies muy críticas.

3) Se recomienda usar Sellador WOOX SW 5x1 universal o SW 05 (sellador para superficies alcalinas) para sellar y sanear las superficies que presenten caleo, polvos, o desprendimientos.

4) Puede ser aplicado con rodillo, brocha, equipo airless.

INFORMACIÓN TÉCNICA

INFORMACIÓN TÉCNICA	
Apariencia	Líquido viscoso
Densidad	1.02 a 1.06
Viscosidad	105 a 110 UK
Sólidos en peso	38% a 41%
Seco al tacto	55 min.
Repintado	2 horas
Plomo, mercurio	No contiene

GARANTÍA LIMITADA: WOOX

Sellador Álcalis SW-05 protegerá adecuadamente si es aplicado de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Esta garantía se limita a la reposición de cierta cantidad del producto comprado (a elección de la compañía) una vez que se compruebe que el producto se aplicó de forma correcta y no funcionó adecuadamente. Toda reclamación deberá hacerse por escrito anexando nota de compra, en ningún caso esta garantía superará el precio de compra. No existen otras garantías expresas.