

FECHA DE ALTA Y VERSIÓN:



PRODUCTO

Sellador Acrílico

LÍNEA

Industrial

DESCRIPCIÓN

Es un sellador acrílico de alto desempeño especialmente diseñado para superficies cementosas nuevas o pintadas, y tiene excelente comportamiento en yeso, mampostería, aplanados, masillas, concreto piedra y madera

Mejora la durabilidad, adherencia y rendimiento de cualquier tipo de pintura. Cuenta con un excelente anclaje de polvos y elementos sueltos..

USO

Cuenta con un excelente desempeño formulado para climas tropicales. Incrementa la durabilidad de cualquier tipo de pintura. Ofrece una alta penetración anclaje y fijación de polvos y elementos sueltos en la superficie del área a pintar. Posee propiedades impermeabilizantes, muy fácil de usar. Libre de destilados de petróleo, plomo y mercurio.

PRESENTACIONES / RENDIMIENTO

SELLADOR WOOX 5x1® está disponible en presentación de un litro, galón y cubeta de 19 lts.

Rendimiento teórico de superficies porosas: 9 a 11 m² por litro. Superficies poco porosas o lisas: 14 a 15 m². El rendimiento práctico dependerá de diferentes condiciones como método de aplicación, desperdicios, humedad, temperatura y condiciones de la superficie.

PRECAUCIÓN

No ingerir alimentos o fumar durante su aplicación. Mantenga fuera del alcance de los niños. Se recomienda muy buena ventilación cuando use en interiores. Se recomienda el uso de guantes, lentes de seguridad y gorra sobre todo si se va a realizar tratamiento para alcalinidad con ácido. En caso de contacto con los ojos lave con abundante agua durante 15 minutos y solicite asistencia médica. En caso de ingestión accidental no provoque el vómito, solicite atención médica de forma inmediata.

PREPARACIÓN

- 1) La superficie a cubrir deberá estar limpia, seca, libre de polvo, grasa, falsas adherencias, y en general cualquier elemento que impida que el sellador se adhiera.
- 2) En superficies pulidas o brillantes se recomienda opacar brillo y promover adherencia a través del lijado de la superficie.
- 3) WOOX SW5X1 funciona perfectamente sobre superficies previamente pintadas siempre que elimine toda la pintura que no

APLICACIÓN

tenga buen anclaje o presente blanqueo o caleo.

4) En superficies nuevas de mortero, concreto o similares sin pintura se recomienda lavar con una solución de agua y ácido muriático en una porción de 10 a 1 (10 partes de agua y 1 de ácido muriático). Las superficies nuevas deberán estar completamente curadas (tener 24 días de haber sido terminadas).

5) Repare grietas y fisuras antes de proceder a la aplicación del sellador.

1) Mezcle perfectamente todo el contenido del envase para después diluir en una porción de 5:1 (5 partes de agua por 1 parte de sellador WOOX SW5X1) y proceda a aplicar la primer mano.

2) Una vez seca al tacto la primera mano podrá aplicar la segunda mano. El sistema de sellado WOOX SW5X1 funciona con una mano pero se recomienda a dos manos en superficies muy críticas.

3) No aplique con amenaza de lluvia. No requiere mezclarse con otros productos. Aplique entre 12°C y 40°C.

4) Para superficies rústicas o muy problemáticas puede aumentarse la concentración diluyendo 1 a 1 (1 parte de agua y 1 de sellador).



APLICACIÓN

5) Se recomienda hacer pruebas previas para asegurar los resultados y determinar el rendimiento y grado de adherencia en cada caso particular.

INFORMACIÓN TÉCNICA

INFORMACIÓN TÉCNICA	
Apariencia	Líquido Viscoso Blanco
Densidad KG/M ³	1.0 a 1.2 gr/lit
Viscosidad	115 - 128 KU
Sólidos en Peso	34 - 39%
Tiempo de Secado al Tacto	30 minutos
Plomo, Mercurio o Metales Pesados	No contiene

GARANTÍA LIMITADA: WOOX

Woox® SW5X1 funcionará adecuadamente si es aplicado de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Esta garantía se limita a la reposición de cierta cantidad del producto comprado (a elección de la compañía) una vez que se compruebe que el producto se aplicó de forma correcta y no funcionó adecuadamente. Toda reclamación deberá hacerse por escrito anexando nota de compra, en ningún caso esta garantía superará el precio de compra. No existen otras garantías expresas.