

FECHA DE ALTA Y VERSIÓN:



PRODUCTO

Esmalte Secado Rápido

LÍNEA

Industrial

DESCRIPCIÓN

Es un Esmalte Alquidálico Industrial de secado rápido de un solo componente y de muy buen desempeño. Para superficies interiores y exteriores. Buena resistencia a la intemperie y buena protección contra la corrosión.

Tiene buen poder cubriente, secado rápido y excelente dureza en película seca. Por su secado rápido permite repintar en poco tiempo.

USO

Woox® SR puede ser utilizado con una inigualable adherencia sobre lámina desnuda aunque se recomienda aplicar sobre superficies imprimadas sobre todo en exteriores. También puede ser usado en carrocerías, estructuras, tuberías, maquinaria y proyectos de repintado y mantenimiento general de instalaciones. Apto para aplicación sobre concreto.

PRESENTACIONES / RENDIMIENTO

Woox® SR está disponible en presentación de un litro, galón y cubeta de 19 lts. Colores blanco, negro y colores de línea. Acabados; mate y brillante.

Rendimiento teórico de 6 a 8 metros cuadrados por litro. Los rendimientos dependen del tipo de superficie, método de aplicación y condiciones ambientales. Se recomienda la aplicación de dos manos.

TIEMPO DE SECADO

Secado al tacto: 10 minutos.
Secado libre de huella: 30 a 40 minutos.
Secado duro: 18 a 24 horas.

PRECAUCIÓN

ESTE PRODUCTO PUEDE CAUSAR IRRITACION AL CONTACTO CON OJOS Y PIEL. Utilizar al aire libre, y en interiores con buena ventilación, evite el contacto con los ojos y la piel, use, guantes, goggles, mascarilla y gorra. Mantenga el recipiente bien cerrado después de cada uso.

Para más información hoja de seguridad y ficha técnica consulte WWW.WOOX.COM.MX.

APLICACIÓN

Primeros auxilios: Contacto con los ojos o la piel, lavar con agua durante varios minutos y buscar atención médica. Su inhalación puede causar malestar, retire a la persona afectada del área y permita respirar aire fresco, busque atención médica.

1) Mezcle el producto (no se agite) hasta lograr uniformidad del líquido y asegurándose de no dejar material espeso en el fondo del contenedor.

2) Diluya agregando un solvente de calidad como thinner acrílico hasta la proporción deseada según método de aplicación.

3) Aplicar la segunda mano cuando la primera este seca al tacto. Se recomiendan de 2 a 3 manos.

4) Aplicación puede ser con brocha, rodillo o pistola (se recomienda filtrar el material).

5) Cubra todo aquello susceptible de ser salpicado durante la aplicación.



APLICACIÓN

- 6) La aplicación sobre superficies calientes causara que parte del acabado se evapore de preferencia aplique entre 10°C y 30°C y a una humedad máxima de 80%.
- 7) No lo aplique si espera clima frío y/o húmedo durante las próximas 48 horas.

PREPARACIÓN

- 1) Las superficies deberán estar limpias y secas, libres de polvo, oxido, manchas y humedad. Acabados viejos o en mal estado deberán retirarse por completo.
- 2) Se recomienda aplicar imprimación anticorrosiva si se busca el máximo desempeño del producto o si se aplicará en exteriores. Se recomienda aplicación a dos manos.

- 3) En metales, para una máxima adherencia lije la superficie a pintar, posteriormente limpie perfectamente con un trapo humedecido con agua o algún solvente de limpieza, eliminar por completo restos de oxidación, polvo del lijado grasas y aceites.
- 4) En superficies con acabados brillosos, lije la superficie hasta eliminar el brillo para garantizar adherencia.

INFORMACIÓN TÉCNICA

INFORMACIÓN TÉCNICA	
Secado al tacto	10 minutos
Seco libre de huella	30 a 40 minutos
Secado para manipulación y operación	12 - 18 horas
Peso específico	0.1 a 1.1 gr/ml
Métodos de aplicación	Óptimo: pistola de aire (3kg/cm ²) Opcional: brocha y rodillo
Rendimiento	Emulsión Acrílica
Reductor	Líquido no flamable

GARANTÍA LIMITADA: WOOX

WOOX SR Protegerá las superficies si es aplicado de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Esta garantía se limita a la reposición de cierta cantidad del producto comprado (a elección de la compañía) una vez que se compruebe a juicio del fabricante que el producto no funcionó adecuadamente. Toda reclamación deberá hacerse por escrito anexando nota de compra, en ningún caso esta garantía superara el precio de compra. No existen otras garantías implícitas o explícitas.