

Fecha de Alta

20-01-2016

Versión

1 - 18/02/2016



FAMILIA HTM

LÍNEA PINTURAS MAGICAS

**DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA**

Pintura acuosa de acabado satinado que permite escribir con tiza.

**USOS**

Interior

Interior

yeso

Pladur

Paredes de Ladriyeso u otros materiales tendentes a dejar marcas o manchas al ser pintados

Madera Maciza y Chapada

yeso

Pladur

Paredes de Ladriyeso u otros materiales tendentes a dejar marcas o manchas al ser pintados

Madera Maciza y Chapada

**PROPIEDADES**

- Dureza
- No tóxico
- Satinado
- De fácil aplicación
- Lavable con agua limpia
- Buena resistencia

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

Referencia Color	HTM PINTURA PIZARRA BASE TR
Acabado	Satinado
Peso específico	1,13± 0,05 kg/l
Viscosidad	32 +/- 2 PO
Sólidos en volumen	38± 1
Sólidos en peso	47± 1
VOC	Cat. i/BA 140/140 (2007/2010): 79,41 g/l
Rendimiento aprox. por mano	12-14 m <sup>2</sup> /L
Secado tacto	(20°C HR: 60%): 1 h
Repintado	(20°C HR: 60°C): 5-6 h
Colores	Negro, verde y azul
Lavabilidad	CLASE 1; 50000 dp

**PREPARACIÓN DEL SOPORTE****Soportes Nuevos**

Yeso, cemento y sus derivados:

1. Esperar hasta total fraguado.
2. Limpiar el soporte de posibles eflorescencias y neutralizar superficies alcalinas. Masillar con masilla adecuada los defectos del soporte.
3. Tratar con un limpiador adecuado los soportes con moho.

Maderas nuevas:

1. Aplicar sobre maderas con un contenido de humedad inferior al 20%. Maderas sanas, bien desengrasadas, sin polvo y

Fecha de Alta

20-01-2016

Versión

1 - 18/02/2016

secas.

2. Si la madera presenta signos de envejecimiento debe ser previamente lijada, imprimada y eliminado el polvo mediante cepillado o cualquier otro medio mecánico.

3. Antes de la aplicación, se imprimirá con el producto adecuado.

### Restauración y mantenimiento

Yeso, cemento y sus derivados:

1. Eliminar del soporte productos extraños mal adheridos o en mal estado, abrir el poro caso de estar cerrado mediante lijado u otro medio mecánico. Comprobar la adherencia y tratar como en obra nueva.

Maderas barnizadas o pintadas:

1. Si han sido barnizadas o pintadas, eliminar productos extraños, zonas mal adheridas o en mal estado, lijar ligeramente, eliminar el polvo del lijado y proceder como sobre maderas nuevas.

## MODO DE EMPLEO

### Consejos de aplicación

- Remover el producto hasta su perfecta homogenización.
- Aplicar sobre sustratos limpios y secos, eliminando la suciedad mediante desengrasantes o detergentes y agua limpia.
- Imprimir previamente, sobre maderas nuevas, si se desea una protección preventiva frente a hongos o bacterias.
- No aplicar el producto a temperaturas inferiores a 5°C, ni sobre superficies expuestas a una fuerte insolación.
- No aplicar con humedades relativas superiores al 80%.
- Se recomienda aplicar de dos a tres manos de producto.
- Para eliminar la tiza se recomienda usar un paño húmedo.
- Dejar un tiempo de secado de 48 h para poder pintar con tiza.

### Disolvente para dilución y limpieza

Agua

#### Método de aplicación      Dilución orientativa

Brocha

uso directo

Rodillo

uso directo

## SISTEMA

### Procesos por tipo de soporte

	Imprimación	Intermedia	Acabado
<b>Antiguas pinturas en mal estado</b>			
<b>MAX</b>	Eliminar+ Emulsion Fijadora	HTM Pintura Pizarras	HTM Pintura Pizarras
<b>STD</b>	Eliminar + HTM Pintura Pizarras		HTM Pintura Pizarras
<b>Antiguas pinturas en mal estado</b>			
<b>MAX</b>	Eliminar+ Emulsion Fijadora	HTM Pintura Pizarras	HTM Pintura Pizarras
<b>STD</b>	Eliminar + HTM Pintura Pizarras		HTM Pintura Pizarras
<b>Antiguas Pinturas en Buen Estado</b>			
<b>MAX</b>	HTM Pintura Pizarras		HTM Pintura Pizarras
<b>STD</b>	HTM Pintura Pizarras		HTM Pintura Pizarras
<b>Antiguas Pinturas en Buen Estado</b>			
<b>MAX</b>	HTM Pintura Pizarras		HTM Pintura Pizarras
<b>STD</b>	HTM Pintura Pizarras		HTM Pintura Pizarras
<b>Madera</b>			
<b>MAX</b>	Selladora Acqua Blanca	HTM Pintura Pizarras	HTM Pintura Pizarras
<b>STD</b>	HTM Pintura Pizarras	HTM Pintura Pizarras	HTM Pintura Pizarras

Fecha de Alta

20-01-2016

Versión

1 - 18/02/2016

**Madera**

<b>MAX</b>	Selladora Acqua Blanca	HTM Pintura Pizarras	HTM Pintura Pizarras
<b>STD</b>	HTM Pintura Pizarras	HTM Pintura Pizarras	HTM Pintura Pizarras

**Obra**

<b>MAX</b>	Emulsión fijadora	HTM Pintura Pizarras	HTM Pintura Pizarras
<b>STD</b>	HTM Pintura Pizarras		HTM Pintura Pizarras

**Obra**

<b>MAX</b>	Emulsión fijadora	HTM Pintura Pizarras	HTM Pintura Pizarras
<b>STD</b>	HTM Pintura Pizarras		HTM Pintura Pizarras

**SEGURIDAD**

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

**NOTA**

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

**FORMATOS**

0.5 L